

MOS MASILLA MULTIFUNCIONAL LIGERA

DEFINICIÓN

Es una masilla de poliéster multifuncional y ligera para reparación de todo tipo de carrocerías.

Su ventaja frente a las masillas convencionales es su óptima adherencia sobre las chapas galvanizadas utilizadas en carrocería, así como sobre aluminio.

Esta buena adherencia sobre superficies difíciles se consigue sin perder ninguna de las cualidades que debe tener una buena masilla, facilidad de aplicación, rapidez de secado y sobre todo facilidad de lijado, que permite iniciar el lijado con un papel abrasivo.

CARACTERISTICAS FISICAS

Naturaleza:	Poliéster insaturado		
Color:	Beige		
Peso específico:	1,2 kg/l a 20°C		
COV:	25 g/l	Mezcla de Aplicación	

PRODUCTOS AUXILIARES

Catalizador PBO

SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR

Se puede aplicar sobre chapa de acero, aluminio, galvanizada y poliéster.
En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.
No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE



- 1 - Identificar superficie.
- 2 - Proceso:

PROCESO		Acero	Aluminio	Galvanizado	Poliéster UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	Desengra-sante	✓	✓	✓	✓

MOS MASILLA MULTIFUNCIONAL LIGERA

APLICACION

LIJADO

	 PESO					 ORBITA		
10°C	100:2-3	7'	30'	TIEMPO 5 min		7 - 5 mm	P120	P100
20°C		5'	25'	DISTANCIA 80 cm				P180
30°C		4'	15'	TMAX. 80°C				P240
					INICIAL			
					FINAL			

OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.