

# MOS MASILLA FIBRA VIDRIO

## DEFINICION

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para aumentar su resistencia. Apropriada para reparar piezas de composites de poliéster y zonas metálicas oxidadas. Masilla cremosa de muy fácil aplicación. Muy buena adherencia sobre distintos sustratos.

## CARACTERISTICAS FISICAS

|                         |                      |                      |  |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Naturaleza:</b>      | Poliéster insaturado |                      |  |
| <b>Color:</b>           | Verde                |                      |  |
| <b>Peso específico:</b> | 1,6 kg/l a 20°C      |                      |  |
| <b>Cov:</b>             | 37 g/l               | Mezcla de Aplicación |  |

## PRODUCTOS AUXILIARES

Catalizador PBO

## SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR

Se puede aplicar sobre chapa de acero o poliéster.  
En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.  
No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE


- 1 - Identificar superficie.
- 2 - Proceso:

| PROCESO                                                                             |                    |  | Acero | Poliéster<br>UP-GFK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------|---------------------|
|  | P80                |  | √     | √                   |
|  | P150               |  | √     | √                   |
|  | Desengra-<br>sante |  | √     | √                   |

# MOS MASILLA FIBRA VIDRIO

## 1 - APLICACION

## 2 - LIJADO

|      | <br>PESO | <br>100 |  | <br>TIEMPO | INICIAL | REVOLUCIONES                                                                                  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10°C | 100:2                                                                                     | 7'                                                                                       | 30'                                                                               | 5 min                                                                                       |         | 800 rpm                                                                                       | P80                                                                                 |
| 20°C |                                                                                           | 5'                                                                                       | 20'                                                                               | DISTANCIA<br>80 cm                                                                          | FINAL   | <br>ÓRBITA |  |
| 30°C |                                                                                           | 3,5'                                                                                     | 15'                                                                               | TMAX.<br>80°C                                                                               |         | 7 - 5 mm                                                                                      | P150                                                                                |

## OBSERVACIONES

Debe aislarse con una masilla de poliéster antes de la aplicación del fondo.  
Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.  
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.