

MOS BARNIZ 2:1 HS

DEFINICION

BARNIZ 2:1 ACRÍLICO es el nuevo barniz 2K Premium de Alto Sólidos y alta resistencia al rayado. Ofrece una alta calidad de brillo y durabilidad en los acabados. También destaca por sus excelentes propiedades como son su facilidad de aplicación, buena resistencia a la abrasión y a los agentes químicos y facilidad de pulido una vez endurecido. Es el producto adecuado para ser aplicado tanto en piezas como en pequeñas reparaciones y admite la posibilidad de añadir hasta un 5% de diluyente en el caso que se desee ampliar su rendimiento. Por su formulación, este producto está clasificado como acabado especial y por tanto cumple con la legislación vigente en la UE actual sobre emisiones de VOC.

CARACTERISTICAS FISICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K		
Color:	Incoloro		
Peso específico:	1,0 kg/l a 20°C		
Viscosidad CF/4:	18,5" a 20°C		
Espesor film seco:	55 micras 2 capas		
Rendimiento:	9-10 m ² /l		
Residuo seco:	47 %	BARNIZ 2:1 ACRÍLICO	
	46 %	Aplicación (100:50 vol)	
	44 %	Aplicación (100:50:5 vol)	
VOC:	486 g/l	Aplicación (100:50 vol)	2004/42/EC – IIB (e)(840)(486)
	500 g/l	Aplicación (100:50:5 vol)	2004/42/EC - IIB (e)(840)(500)

PRODUCTOS AUXILIARES

Cat. barniz HS Std.	Diluyente estándar
Cat. barniz HS Fast	Diluyente lento

			
Tª (°C)	Catalizador	Catalizador	Disolvente Opcional
< 18	Fast	Fast	Estándar
18 - 25	Fast	Standard	Estándar
> 25	Standard	-	Lento

MOS BARNIZ 2:1 HS

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Aplicar el **BARNIZ 2:1 ACRÍLICO** sobre la base bicapa una vez transcurrido el tiempo de evaporación recomendado por el fabricante.

PROPORCIÓN MEZCLA

MÉTODO DE APLICACIÓN

BARNIZ 2:1 ACRÍLICO	A · B · C			
Cat. Barniz HS Std.	100:50:0-5 volumen	2 : 1	20°C	
Cat. Barniz HS Fast			18,5" F/4	3 h
				2 h

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

SECADO

20° C

60° C

IR - OC

Cat. Barniz HS Std.	20'	3h	5h	7h	24h
Cat. Barniz HS Fast	20'	2,5h	4h	6h	24h

Cat. Barniz HS Std.	30'
Cat. Barniz HS Fast	-

	FLASH OFF	FULL BAKE
CLAROS	5'	10'
OSCUROS	4'	8'
METALIZADOS	5'	10'

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.

No pintar con una humedad relativa superior al 70%.

No pintar a temperaturas inferiores a +10° C. En este caso proceder a un secado horno.

MOS BARNIZ 2:1 HS

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.